

VISIR OLJEGRUNNING KLAR



- Synthetische kleurloze primer / impregnant voor alle houtsoorten.
- Bevat fungicide.
- Zorgt voor een stabiele egaalzuigende ondergrond en "verhard" de toplaag van het houtoppervlak.
- Waterafstotend en geeft voeding aan de lignine van de houtcellen.

Verwerking en ondergrondvoorbereiding: op nieuw hout, op kaal hout, verbindingen, kopshout en windschuren. Deze ondergronden wel vooraf ontvetten, grondig schuren en stofvrij maken. Gevelbekledingen van hout (liefst) vooraf aan het plaatsen rondom behandelen. Zaagkanten en kops-hout met Visir Oljegrunding Klar behandelde delen even opschuren en stofvrij maken.

Af te werken met: Demidekk Ultimate, Demidekk Ultimate Vindu, Demidekk Ultimate Helmatt of Demidekk Strukturlasyr.

Type: Exterieur alkydprimer impregnant inclusief voedende oliën.

Kleur: Blank (waterdun)

Droogtijd: Circa 8 à 12 uur, overschilderbaar na 24 uur.

Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak. Bij kops hout de behandeling herhalen.

Verwerking: Platte of ovale kwast

Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L

Verdunning: Terpentine (White Spirit)

Temperatuur: + 6 - 8°C, niet in de volle zon verwerken.

TREOLJE V



Niet filmvormende transparante houttint beits-lazuur.

- Speciale toepassing op eerder geïmpregneert hout.
- Beschermt het hout tegen vergrijzing/indringing van vocht.
- Zorgt tevens voor voeding van het hout.
- Is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen.

Toepassing: Op alle eerder geïmpregneerde houten ondergronden (gewolmaniseerd of Thermowood); tuinhuisjes, tuinschermen, tuinspelen, pergola's, bloembakken, vlonders en overige houtbekledingsprofielen aan gevels.

Onderhoud: Om de 2 à 3 jaar, afhankelijk van de U.V. belasting.

Onbehandeld hout minimaal in 2 à 3 lagen behandelen.

Altijd zorgen voor een stabiele, schone en vetvrije ondergrond.

Type: Beits-lazuur waterverdunbare gemodificeerde alkydhars.

Kleur: Goudgeel, natuurlijk groen en vele houttinten via Jotun Multicolor. Ook in speciale grijstinten leverbaar welke overeenkomen met natuurlijk vergrijsd hout.

Droogtijd: circa 4 à 6 uur, overschilderbaar na 12 uur.

Verwerking: Platte of ovale kwast

Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L
Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L

Verdunning: Water

Uiterlijk: Zijdeglans, na verloop van tijd mat.

Temperatuur: + 5°C verwerken.

BENAR U.V.R. / MAT / GLOSS



Benar is een transparante afwerking voor (tropisch) hardhout binnen en buiten, die het uiterlijk heeft van een blanke lak, of teakkleur.

- Waterafstotend en tevens meer waterdampdoorlatend dan de meeste vergelijkbare lakken of vernissen.
- Gaat niet afbladderen, geen schilfers of witte vlekken.
- Geeft een jarenlange bescherming.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Beschikt over een alkydhars die diep in de poriën van het hout doordringt. Dit waarborgt een uitstekende hechting, zelfs na herhaalde vochtbelastingen.

Benar kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen, deuren, gevelbeschietingen, hardhouten tuinmeubelen, wanden en plafonds. Benar is ook uiterst geschikt voor toepassing op schepen boven de waterlijn. Benar is geschikt voor alle (tropische) hardhoutsoorten zoals: afzelia, sipo mahonie, afrosia, teak, meranti, merbau, wengé, tola brance, basralocus etc.

Type: Transparante afwerking voor (tropisch) hardhout

Kleur: Blank / Teakhoutkleur

Droogtijd: Circa 6 à 8 uur, overschilderbaar na 24 uur

Verwerking: Kwast, verfrol of verfspuit

Verbruik: 14 - 16 m² / L

Verdunning: Terpentine (White Spirit)

Temperatuur: + 5°C verwerken.

TREOLJE (SOLVENT)



- Kan ook op hardhout in tegenstelling tot Treolje V.
- Gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond.
- Eenvoudig in onderhoud.

Treolje is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout zoals bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen of tuinmeubelen.

Type: Synthetische olie voor geïmpregneerd hout.

Kleur: Kleurloos, lichtgroen en goudkleur. Kleurloos is uitsluitend geschikt voor buiten na aankleuren met het Jotun Multicolor mengsysteem, maximaal 6%.

Droogtijd: Doorgehard na ca 24u. Een eventuele volgende laag aanbrengen voordat de voorgaande laag droog is (nat in nat).

Verwerking: Platte of ronde kwast

Verbruik: 9 - 10 m²/L

Verdunning: Terpentine (White Spirit)

Temperatuur: + 5°C verwerken.



Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400



Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.



JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken is Jotun Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de Jotun Kraftvask gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.



JOTUN HUSVASK

Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met de Jotun Husvask verlengt u de duurzaamheid van de verf en blijft uw schilderwerk langer mooi.

DEMIDEKK TERRASSFIX

Speciale reiniger voor terrassen van hout: 3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout
Biologisch afbreekbaar.
OFFICIËLE IMPORT VAN Jotun Decorative Paints



EXTERIEUR

DE BESTE VERF PRODUCTEN EN SYSTEMEN VOOR BESCHERMING EN AFWERKING VAN HOUT!



KIEST U VOOR HOUT
DAN KIEST U VOOR JOTUN!



DEMIDEKK ULTIMATE / HELMATT



- Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
- Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
- Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

Toepassing: op diverse houtsoorten in buitensituaties, zowel nieuw als oud en/of in renovatie.

Aanbevolen: houtstapelbouw, houtskeletbouw, gevelrabatdelen en diverse betimmeringen, tuinhuisjes, ramen, deuren en kozijnen, paardenstallen, strandtenten, boeiborden etc.

Verwerking en ondergrondvoorbereiding: loszittende verflagen verwijderen, vetvrij maken, afwassen met Kraftvask, schuren en stofvrij maken. Kale delen primeren met Visir Oljegrunning Klar 1 à 2 lagen.

Na droging deze plaatsen opschuren en het geheel afwerken met 2 à 3 lagen Demidekk Ultimate, of verdunde Demidekk Oljetäckfärg.

Ondergrond: vetvrij maken, afwassen met Kraftvask, schuren en in 2 lagen afwerken met Demidekk Ultimate / Demidekk Ultimate Helmatt.

Type: Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits, waterdampdoorlatend.

Kleuren: RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

Droogtijd: circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.

Verwerking: Kwast, rol en spuit.

Verbruik: Ruw hout circa 8 - 10 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.

Verdunning: Water

Temperatuur: + circa 5 - 6°C te verwerken, niet in de volle zon verwerken.

Uiterlijk: Zijdeglans / Extra Mat



DEMIDEKK TERRASSLASYR



- Niet filmvormend
- Waterafstotend

Toepassing: Demidekk Terrasslasyr is een waterverdunbare semidekkende beits voor geïmpregneerd hout. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Het product wordt typisch aanbevolen voor terrasvloeren, tuinmeubelen en schuttingen waar een semidekkende, niet filmvormende bescherming is gewenst.

Type: Semidekkende watergedragen alkydbeits.

Kleuren: Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.

Droogtijd: Overschilderbaar na 12 uur.

Verwerking: Kwast of roller.

Verbruik: 6-10 m²/L

Verdunning: Water

Temperatuur: + circa 5 - 6°C verwerken, niet in de volle zon verwerken.

Uiterlijk: Mat

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG



- Als primer, grondlak, voor- en aflak toe te passen
- 4 à 5 jaar onderhoudsarm
- Egaal dekkende buiten beits op alkyd olie basis
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekende hechting op zowel naaldhout en tropisch hout (Isolerend effect op tropischhout)

Toepassing: kozijnen, ramen, deuren, boeidelen, rabat- en gevelbekledingen van hout.

Specifieke toepassing: Als dekkende primer / grondlak op allerlei houtsoorten welke worden afgewerkt met Demidekk Ultimate, Demidekk Ultimate Helmatt of Demidekk Ultimate Vindu.

Als primer/grondlak altijd verdunnen met min 10% en max 15% terpentine, voldoende laten drogen, mag niet meer kleven alvorens af te werken.

Type: Synthetische egaal dekkende buitenbeits.

Kleuren: RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem

Droogtijd: Circa 3 à 4 uur, overschilderbaar na 24 of 48 uur.

Verwerking: Kwast, rol en spuit.

Verbruik: Ruw hout circa 5 - 8 m²/L

Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L

Temperatuur: + 5°C verwerken.

Uiterlijk: Zijdeglans

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU



- Dekkende hybride beitsverf
- Glad uiterlijk.
- Circa 8 à 10 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur zichtbaar.
- Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

Toepassing: ramen, deuren, kozijnen, boeidelen, luiken, staldeuren, garagepoorten, tuinmeubels, windveren, dakkapellen, rabat en overige gevelbekledingen van hout.

Verwerking en ondergrondvoorbereiding: loszittende lak-, en vernis- of beitslagen verwijderen.

Gehele oppervlak vetvrij maken met kraftvask. Grondig schuren en stofvrij maken. Kale delen primeren met Visir Oljegrunning Klar of verdunde Demidekk Oljetäckfärg. Na droging deze plaatsen opschuren en het geheel voor- en aflakken met Demidekk Ultimate Vindu.

Algemeen: Stopverf en kit aansluitingen controleren en waar nodig verwijderen. Glassponningen gronden met Visir Oljegrunning Klar of verdunde Demidekk Oljetäckfärg, na droging de stopverf en kit strak aanbrengen. Nooit siliconenkit toepassen. Verstecken en verbindingen eveneens op de juiste wijze afdichten.

Type: Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits, waterdampdoorlatend.

Kleuren: RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun multicolor mengsysteem.

Droogtijd: circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.

Verwerking: Kwast, rol en spuit

Verbruik: Ruw hout circa 8-10 m²/L, geschaafd hout circa 10-12 m²/L

Verdunning: Water

Temperatuur: + circa 5 - 6°C te verwerken, niet in de volle zon verwerken.

Uiterlijk: Zijdeglans

TREBITT OLJEBEIS



- Gepigmenteerd "houttint" lazuur gebaseerd op chineze houtolie.
- 4 à 6 jaar onderhoudsarm.
- Bevat speciaal U.V. werende oxides.
- Waterdampdoorlatend en filmvormend.
- Relatief "harde" eindlaag, dus min om meer slijtvast.
- Hoogvast stofgehalte met weinig oplosmiddel.

Toepassing: Kozijnen, ramen, deuren, boeidelen, rabat- en gevelbekledingen van hardhout. Loszittende of transparante lagen verwijderen, vetvrij maken, afwassen met Kraftvask, grondig schuren en stofvrij maken.

Type: Synthetische lazuur-verniss op basis van alkydhars en chineze houtolie.

Kleuren: vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem. Trebitt Oljebeis kleurloos is niet geschikt voor buiten.

Droogtijd: circa 6 à 8 uur, overschilderbaar na 12 uur

Verwerking: Platte of ovale kwast

Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L

Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L

Verdunning: Terpentine (White Spirit)

Temperatuur: + 5°C verwerken.

DEMIDEKK STRUKTURLASYR



- Transparante waterverdunbare houtbeits (hybride).
- Circa 6 à 8 jaar onderhoudsarm.
- Unieke U.V. bescherming door middel van oxide's.
- Elastisch en waterdampdoorlatend.
- Perfecte hechting op nieuwe en bestaande lazuren.

Verwerking en ondergrondvoorbereiding:

Loszittende vernis of beitslagen verwijderen, vetvrij maken. Afwassen met Kraftvask, schuren en stofvrij maken. Kale delen primeren met Visir Oljegrunning Klar in 1 à 2 lagen. Na droging opschuren en geheel afwerken met 2 lagen Demidekk Strukturlasyr.

Type: Transparante hybride (alkyd-acrylaat) beits, waterdampdoorlatend. U.V. beschermende pigment toegevoegd.

Kleuren: vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

Droogtijd: circa 2 uur, overschilderbaar na 8 uur.

Verwerking: Kwast, rol en spuit

Verbruik: Ruw hout circa 8 - 10 m²/L

Geschaafd hout circa 12 - 14 m²/L

Verdunning: Water

Temperatuur: + circa 5 - 6°C te verwerken, niet in de volle zon.

Uiterlijk: Zijdeglans



Demidekk Ultimate Vindu



Demidekk Ultimate



Demidekk Ultimate Vindu



Trebitt Oljebeis



Demidekk Ultimate



Treolje V



Demidekk Terrasslasyr