



Uitgave: September 2007

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

## TENCO BITUMEN CONSTRUCTIELAK aluminium

<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Bitumen Constructielak Aluminium is een beschermende bitumineuze coating voor ijzerwerk zoals plaatijzeren golfdaken, dakgoten, afvoerbuizen, hooibergkappen enz.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	Tenco Bitumen Constructielak Aluminium is gemakkelijk aan te brengen en is onderhoudsvriendelijk.
<b>TOEPASSING</b>	Voor ijzerwerk zoals plaatijzeren golfdaken, dakgoten, afvoerbuizen, hooibergkappen enz.
<b>KLEUR EN GLANS</b>	Aluminium, halfglans
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	dik vloeibaar
viscositeit	90 sec DIN-cup 4 mm (20°C)
Dichtheid	$\pm 1.00 \text{ kg/dm}^3$
Vlampunt	ca. 41°C
Dampdichtheid	zwaarder dan lucht
Theoretisch rendement	9-11 m <sup>2</sup> /liter
Droge laagdikte	45-55 micron
Stofdroog	6-8 uur, overschilderbaar 24 uur (15°C.)
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Als voorstrijklaag Tenco Bitumen Constructielak Zwart gebruiken. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Tenco Bitumen Constructielak Aluminium kan worden aangebracht met kwast, bokkepoot, verfroller of verfspuit. Aantal lagen voor nieuw werk tenminste 2 lagen. Voor onderhoud kan worden volstaan met 1 of 2 lagen.
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine. Tevens kan gereedschap met terpentine worden gereinigd.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat cobaltcarboxylaate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan hitte/vuur. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. <b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1.000 ml., 2.500 ml., 5.000 ml. en 25 ltr.