



Uitgave: September 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN CONSTRUCTIELAK ZWART

OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen constructielak zwart vormt een harde maar elastische niet klevende laag.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	Tenco Bitumen constructielak zwart is zuur- en alkalibestendig . Geschikt om over oude teer/ of bitumenlagen aan te brengen. Is beperkt bestand tegen zonlicht.
TOEPASSING	Tenco Bitumen constructielak zwart wordt gebruikt ter bescherming van ijzer, beton, steen en asbestcement. Geschikt voor stalen binnenwanden van vaartuigen en betonvijvers. En voor de binnenzijde van drinkwatertanks.
KLEUR EN GLANS	Zwart
BASISGEGEVENS	
Vorm	dik vloeibaar
viscositeit	ca. 155-180 cSt
Dichtheid	$\pm 0.92 \text{ kg/dm}^3$
Vlampunt	ca. 41°C
Aanbevolen droge laagdikte	40-45 micron
Dampdichtheid	zwaarder dan lucht
Verbruik	8-10 m ² /liter
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met ca. 5/10 % terpentine verdunnen om een goede indringen en hechting te bewerkstelligen. Niet in direct zonlicht verwerken. Tenco Bitumen constructielak zwart kan worden aangebracht met een kwast, bokkepoet, verfroller of verfspuit.
VERDUNNING	Terpentine. Tevens kan gereedschap met terpentine worden gereinigd.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Aanraking met de ogen en huid voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Damp/spuitniveau niet inademen. Niet blootstellen aan hitte/vuur. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 600g/l (2007) / 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 ltr, 25 ltr, 60 ltr en 200 ltr.