

# Wijzonol Grondverf

## waterverdunbaar

### Producttypering

Sneldrogende, goed dekkende, universele grondverf op basis van acrylaat technologie voor binnen.

- Snelle droging
- Goede hechting
- Goed dekkend
- Universeel overschilderbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Geuram

### Toepassing

Binnen, voor nieuw, onbehandeld hout, bestaand schilderwerk en voorbehandeld metaal. Bestaande verflagen vooraf reinigen en grondig mat schuren.

### Vormgeving en afmetingen

Kleuren 0,5 en 1 liter: via het Wijzonol AQ kleurenmengsysteem

### Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Speciaal gemodificeerde waterverdunbare acrylaat-combinatie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,30 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 110 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na 4 - 5 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Mat; ca. 5 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

### Systeemopbouw

Houten ondergronden	1 laag Wijzonol Grondverf waterverdunbaar 2 lagen Wijzonol Hoogglanslak, Zijdeglanslak of Matlak waterverdunbaar
Metalen ondergronden	1 laag Wijzonol Hechtprimer 1 laag Wijzonol Grondverf waterverdunbaar 1 laag Wijzonol Hoogglanslak, Zijdeglanslak of Matlak waterverdunbaar  1 laag Wijzonol Hechtprimer 2 lagen Wijzonol Hoogglanslak, Zijdeglanslak of Matlak waterverdunbaar

## Wijzonol Grondverf waterverdundbaar (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 7°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 11,4 m <sup>2</sup> /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking	0,5 en 1 liter: via het Wijzonol AQ kleurmengsysteem
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstijd	12 maanden