



voldoet aan
VOS 2010



3926NL

Garantie Hoogglans SB

OMSCHRIJVING

Hoogglanzende, luchtdrogende lakverf voor buiten op basis van met siliconen gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSINGSGBIED

Aflakken van gegrond hout.

Het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk.

Voor het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel.

Het overschilderen van bestaande intact zijnde, gereinigde en geschuurde verflagen.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Goede duurzaamheid.

Hoge glans en lang glansbehoud.

Goede droging vanaf 2°C.

Uitstekende dekking en kantendekking.

Soepele verwerking en goede vloeijing.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Circa 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



voldoet aan
VOS 2010

3926NL

Garantie Hoogglans SB

Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na	: ca. 3 uur
	Kleefvrij na	: ca. 4 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 16 uur

Droging bij 5°C/90% RV	Stofdroog na	: ca. 4 uur
	Kleefvrij na	: ca. 6 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 24 uur

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de droogtijden afwijken. Bij temperaturen lager dan 5°C moet bij donkere kleuren rekening worden gehouden met langere droogtijden.

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 2°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 90%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Hoogglans SB.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,17 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 63 vol.%
Glansgraad	Hoogglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weerbestandheid	Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

3926NL

Garantie Hoogglans SB

SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Gronden met Garantie Grondverf PU.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Behandeling thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Hoogglans SB.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.



voldoet aan
VOS 2010

3926NL

Garantie Hoogglans SB

EMG: 10104DN3926NL

september 2010

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.