














Overzicht Repair Care assortiment

	1 DRY FIX® 1	4 DRY FIX® 4	16 DRY FIX® 16	UNI DRY FIX® UNI	SK DRY SHIELD® SK	
Toepassing	Voorstrijk voor DRY FLEX® 1 (2-in-1)	Voorstrijk voor DRY FLEX® 4 (2-in-1)	Voorstrijk voor DRY FLEX® 16	Voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX®	Afdichten van onbeschermde hout en herstellen van haarscheuren	
Verwerkings-temperatuur	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 35°C	0 - 25°C	
Verwerkingstijd (30ml bij 20°C)	15 minuten	30 minuten	30 minuten	1 uur	15 minuten	
Open tijd	2 uur	8 uur	8 uur	24 uur	**	
Inhoud flesjes DRY FIX®/ DRY SHIELD®	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B	200ml component A 100ml component B	200ml component A 80ml component B	
Opslag-temperatuur	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 30°C	

* Ook verkrijgbaar in kleinverpakking: 80ml component A en 40ml component B

** Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C) na 6 uur

	1 DRY FLEX® 1	3 DRY FLEX® 3	4 DRY FLEX® 4	16 DRY FLEX® 16	SF DRY FLEX® SF	IN DRY FLEX® IN	MP DRY SEAL® MP	
Toepassing	Zeer snelle, kleine reparaties en lamineren	Snelle reparaties bij temperaturen < 15°C	Snelle reparaties in alle seizoenen	Kleine en grote reparaties zonder tijdsdruk	Zeer snel plamuren	Houtreparaties binnenshuis	Stopverf vervanging en allround kit	
Verwerkings-temperatuur	0 - 25°C	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 30°C	0 - 30°C	5 - 40°C	
Reparatie-dikte	• Bij 0 - 10°C: 5 - 15mm • Bij 10 - 25°C: 5 - 10mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 40mm • Bij 10 - 15°C: 5 - 25mm • Bij 15 - 25°C: 5 - 20mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm • Bij 10 - 35°C: 5 - 20mm	5 - 50mm	0 - 6mm	5 - 20mm	-	
Verwerkings-tijd (bij 20°C)	15 - 20 minuten	25 minuten	20 - 25 minuten	1,5 - 2 uur	7 - 10 minuten	20 minuten	15 minuten	
Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C)	Na 1 uur	Na 3 uur	Na 4 uur	Na 16 uur	Na 30 minuten	Na 4 uur	Na 2 uur	
Inhoud tubes DRY FLEX®/ DRY SEAL®	200ml component A 100ml component B*	300ml component A 100ml component B	300ml component A 100ml component B*	300ml component A 100ml component B	180ml	180ml	290ml	
Opslag-temperatuur	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 30°C	

* Ook beschikbaar in 2-in-1 koker, met een inhoud van 180ml.