

Overzicht Repair Care assortiment

	UNI DRY FIX® UNI	1 DRY FLEX® 1	4 DRY FLEX® 4	16 DRY FLEX® 16	COOL BIO FLEX™ COOL	ALLROUND BIO FLEX™ ALLROUND	
Toepassing	Voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX®	Zeer snelle, kleine reparaties en lamineren	Snelle reparaties in alle seizoenen	Kleine en grote reparaties zonder tijdsdruk	Snelle reparaties bij lage temperaturen	Alle soorten reparaties, het hele jaar door. 40% biobased grondstoffen	
Verwerkings-temperatuur	0 - 35°C	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 20°C	0 - 35°C	
Reparatie-dikte		• Bij 0 - 10°C: 5 - 15mm • Bij 10 - 25°C: 5 - 10mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm • Bij 10 - 35°C: 5 - 20mm	5 - 50mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm • Bij 10 - 20°C: 5 - 25mm	5 - 50mm	
Verwerkings-tijd (bij 20°C)	1 uur	15 - 20 minuten	20 - 25 minuten	1,5 - 2 uur	20 - 25 minuten	15 - 20 minuten	
Indringtijd	20 - 45 minuten. Binnen 24 uur DRY FLEX® /BIO FLEX™ aanbrengen.						
Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C)***		Na 1 uur	Na 4 uur	Na 16 uur	Na 15 uur bij 10°C!	Na 12 uur	
Inhoud tubes DRY FIX®/ DRY FLEX®/ BIO FLEX™/ DRY SEAL™	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B**	300ml component A 100ml component B**	300ml component A 100ml component B	300ml component A 100ml component B	300ml component A 100ml component B	
Opslag-temperatuur	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	

* Ook verkrijgbaar in kleinverpakking: 80ml component A en 40ml component B.

** Ook beschikbaar in 2-in-1 koker, met een inhoud van 180ml.

*** afhankelijk van laagdikte, luchtvochtigheid en temperatuur.

	SF DRY FLEX® SF	IN DRY FLEX® IN	MP DRY SEAL™ MP	SK DRY SHIELD™ SK	
Toepassing	Zeer snel plamuren	Houtreparaties binnenshuis	Stopverf vervanging en allround kit	Afdichten van onbeschermd hout en herstellen van haarscheuren	
Verwerkings-temperatuur	0 - 30°C	0 - 35°C	5 - 40°C	0 - 25°C	
Reparatie-dikte	0 - 6mm	5 - 20mm			
Verwerkings-tijd (bij 20°C)	7 - 10 minuten	15 - 20 minuten	15 minuten	15 minuten	
Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C)	Na 30 minuten	Na 4 uur	Na 2 uur	Na 6 uur	
Inhoud tubes DRY FLEX®/ DRY SHIELD™	180ml	180ml	290ml	200ml component A 80ml component B	
Opslag-temperatuur	5 - 30°C	5 - 40°C	5 - 30°C	5 - 25°C	