



1. Productomschrijving

KEIM Contact-Plus is een gevulde renovatie grondlaag (dispersie silicaatverf volgens DIN 18363,2.4.1) met toevoeging van reinacrylaat, glasvezel en hoogwaardige vulstoffen in een afgestemde korrelgradatie en korrelvorm.

2. Toepassingsgebied

Met KEIM Contact-Plus worden draagkrachtige, organisch gebonden oude verflagen geschikt gemaakt voor verdere behandeling met KEIM verfproducten, bijvoorbeeld wanneer het om praktische of milieutechnische redenen niet mogelijk is de oude verflagen mechanisch of chemisch te verwijderen. Uitzonderingen zijn thermoplastische en verzepingsgevoelige (bijvoorbeeld bepaalde oliehoudende verfsystemen) ondergronden.

3. Producteigenschappen

- hechtbrug tussen organische ondergronden en vervolghandelingen met KEIM verfproducten
- scheuroverbruggend (tot maximaal 0,5 mm)
- structuurnivelerend
- niet filmvormend
- UV – bestendig
- niet brandbaar

Technische kenmerken

- Soortelijke massa : ca. 1,70 g/cm³
- Dampdiffusieweerstand : $s_d < 0,02m$
- maximale korrelgrootte : 0,5 mm
- pH waarde : ca. 11,4

Kleur

wit

4. Verwerkingsinstructies

Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen van oude organische lagen alsmede vervuiling mechanisch of met behulp van water onder hoge druk verwijderen. Schadeplekken met KEIM Spachtel, KEIM Lichtgewichtspachtel of KEIM Concretal Feinspachtel

herstellen. Daar waar herstellingen plaats vinden bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

Verwerking

KEIM Contact-Plus op niet-zuigende ondergronden onverdund met behulp van een kwast kruislings aanbrengen.

Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kilo KEIM Contact-Plus) KEIM Fixatief of KEIM Speciaal Fixatief toegevoegd worden.

Vervolgbehandeling

KEIM Contact-Plus moet altijd met een vervolghandeling krijgen met bijvoorbeeld één of twee lagen KEIM Granital, KEIM Soldalan of KEIM Concreton-W. Bij lichte kleuren volstaat in de regel een dekkende eindlaag onverdund.

Bij donkere kleuren zijn twee lagen noodzakelijk bij:
Tussenlaag met verdunde Granital (max 2 l tr. KEIM Speciaal Fixatief op 10 kg)

Eindlaag met KEIM Granital onverdund.

KEIM Contact-Plus kan met KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Concreton of KEIM Mengkleuren tot 10% (gewichtsprocenten) aangekleurd worden.

Verwerkingscondities

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van het product: $>+ 5$ en $< 30^{\circ}C$. Niet verwerken bij directe zonbelasting en op door de zon opgewarmde ondergronden. Behandelde delen gedurende en kort na verwerking tegen directe zonbelasting, wind en regen beschermen.

Droogtijden

Tussen de lagen is een droogtijd van minimaal 12 uur in acht te nemen.

Verbruik

Op gladde, niet zuigende ondergronden voor een slemlaag: ca. 0,4 kg/m² KEIM Contact-Plus.

Op gladde zuigende ondergronden: ca. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus.

Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.



Voor het camoufleren van structuurverschillen in de ondergrond en/of het verslemmen van kleine haarscheuren (<2mm) in de ondergrond wordt KEIM Royalan Grof als grondlaag ingezet. Bij sterke structuurverschillen en/of veel haarscheuren dient KEIM Contact-Plus als grondlaag ingezet te worden. Bij zeer sterke belasting wordt een drie-lagige opbouw aanbevolen.

werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. Verpakking

5 kg en 25 kg emmers.

6. Opslag

In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering

Niet van toepassing

8. Transport codering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en



KEIM Nederland BV

Dukdalfweg 26
1332 BM Almere
Tel. +31 36 5320 620
Fax +31 36 5320 030

Bedrijvenpark De Vaart
Postbus 1062
1300 BB Almere
www.keim.nl
info@keim.nl